



# gral HW

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Etiqueta	Acabamento	Nº de cabos	Título médio [dtex]	Resistência mínima [gf]	Alongamento médio
3	Encerado	2	4580	16720	34,0
4	Encerado	2	6170	22040	30,0
6	Encerado	4	9725	30555	45,0
8	Encerado	4	12360	32375	35,0

## PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DAS FIBRAS

Comportamento térmico	Ponto de fusão 248 e 260°C. Amolece entre 220 e 240°C.
Ácidos orgânicos	Não é afetado.
Ácidos inorgânicos	Resiste a maioria dos ácidos.
Álcalis	Não é afetado a frio. Resiste bem a soluções fracas de amônia e moderadamente a álcalis fortes, tal como soda cáustica, a temperatura ambiente. Desintegra em álcalis forte a fervura.
Solventes orgânicos	Geralmente não é afetado, solúvel em alguns compostos fenólicos.
Alvejantes	Não é afetado. (cloro, peróxido, etc).

## COMPOSIÇÃO

Poliéster filamento contínuo	100%
------------------------------	------

## SOLIDEZ

Ensaio	Tolerância (min)	Método utilizado
Solidez à lavagem 60° C	Grau 4	NBR 13062
Solidez de cor à fricção a seco	Grau 4	NBR 8432



- Os valores expressos nesta especificação estão baseados nos resultados médios, obtidos conforme as condições descritas na folha de condições de testes.
- Antes de utilizar-se de aplicações contrastantes, solicitamos consultar nossos escritórios de vendas.
- Recomendamos sempre a utilização de cones de um mesmo lote de produção.
- Não podemos nos responsabilizar por danos causados devido a lavagens inadequadas, utilização de produtos químicos não recomendados e outros aspectos que estejam fora de nosso controle.
- Armazenar em ambiente adequado, limpo, isento de umidade e sem contato direto com luz solar.
- Coats Corrente, em constante aperfeiçoamento de seus produtos, reserva-se o direito de alterar suas características, visando atender às necessidades do mercado.
- Coats Corrente é certificada ISO 9001 versão 2000 e OEKO TEX padrão 100.